

Material	TPE-S (SEBS)	EPDM	RPU	SBR	Kork 1	Kork 2	Naturafill
Menge im Reagenzglas	5,5 g	5,5 g	5,5 g	5,5 g	5,5 g	5,5 g	5,5 g



Material	TPE-S (SEBS)	EPDM	RPU	SBR	Kork 1	Kork 2	Naturafill
Materialbezeichnung	Thermo-Plastische Elastomere	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	PU-ummanteltes SBR	Styrol-Butadien-Rubber	Kork	Kork	Kork
Korngröße	2 mm	0,5 - 2,0 mm	1,0 - 2,0 mm	0,7 - 2,0 mm	0,1 - 1,5 mm	0,5 - 2,0 mm	1,0 - 2,0 mm
Struktur	einkörnig	kantig geschnitten	kantig geschnitten	kantig geschnitten	mehlig / geschnitten	kantig geschnitten	kantig geschnitten
Farbe	hellgrün	hellgrün	dunkelgrün	schwarz	dunkelbraun	braun geschekkt	hellbraun
Herstellung	Neuware	Neuware	Rezyklat	Rezyklat	Neuware	Neuware	Neuware
Schüttgewicht	720 kg/m ³	650 g/m ³	480 kg/m ³	410 kg/m ³	385 kg/m ³	185 kg/m ³	120 kg/mm ³
Ursprungsland	Italien	Deutschland	Italien	Deutschland	Portugal	Portugal	Portugal
Herkunft	Niederlande	Deutschland	Italien	Deutschland	Portugal	Frankreich	Belgien
Polymeranteil	30%	20%	65%	60%	0%	0%	0%
Sondermüll im Entsorgungsfall	NEIN	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN

Menge für 10 mm	8,5 kg/m ²	7 kg/m ²	5 kg/m ²	4,5 kg/m ²	3,9 kg/m ²	2,4 kg/m ²	1,3 kg/m ²
Abriebfestigkeit	+++	++	+++	++++	+	++	++++
Elastizität	+	++	++++	++++	+	+++	++++
Hitzebeständigkeit	+	++++	++++	++++	++++	++++	++++
Kältebeständigkeit	+	++	+++	+++	++++	++++	++++
Energie-Rückgabe	••	••••	•••••	•••••	••••	•••	•
Wärmeentwicklung	•••	••••	••••	•••••	•	•	•
Geruch	•••	••••	••••	•••••	••	•	•

Legende						
+ gering						
++++ hoch						
• gering						
•••• hoch						




DOMO SPORTS GRASS
A POWERFUL EXPERIENCE



DOMO
NATURAFILL